

FEEL WOOD

MASIVNÍ PODLAHY



TECHNICKÉ LISTY

www.feelwood.cz

KANADSKÝ JAVOR SELECT

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz.

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení.

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku.

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
Trhliny	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení.
Dřeň	Nepřípustná.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

KANADSKÝ JAVOR NATURAL / RUSTIKAL

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz.

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●						6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovoleno vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

Dřeň

Bez omezení přípustná.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BUK SELECT

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz.

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
Trhliny	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení.
Dřeň	Nepřípustná.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BUK NATURAL/RUSTIKAL

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz.

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle zárosty do velikosti 3 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

Dřeň

Bez omezení přípustná.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DOUGLASKA A/B

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.
Trhliny	Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce palubky. Přípustné sukové trhliny.
Zásmolky	Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm ² a u 25 % počtu kusů.
Zárosty kůry	Přípustné do maximální velikosti 2 cm ² u 25 % počtu kusů.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráni nepřípustné. Přípustná běl v okrajových částech do šířky 30 mm.
Dřeň	Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce kusu.
Napadení škůdci	Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,

1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárasty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB SELECT

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
Trhliny	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené).
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení.
Dřeň	Nepřípustná.
Běl	Nepřípustná.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB NATURAL

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené). Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB RUSTIKAL

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB PAŘENÝ SELECT/NATURAL

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna u max. 50 %, vztaženo na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna u max. 15 % vztaženo na celkový počet kusů.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB RUSTIKAL PAŘENÝ

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB SELECT/NATURAL

SILNÁ PODLAHA

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:
šroubováním

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	148 mm	188 mm	218 mm	Ks/svazek
▼ 27 mm			●	●	●	4

● = Standardní program

Standardní délky: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
Krátké délky: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend
rovnoměrné délkové zastoupení
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna u max. 50 %, vztaženo na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.
Trhliny	Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.
Zárosty kůry	Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm ² .
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení.
Běl	Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna u max. 15 % vztaženo na celkový počet kusů.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB RUSTIKAL

SILNÁ PODLAHA

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:
šroubováním

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	148 mm	188 mm	218 mm	Ks/svazek
▼ 27 mm			●	●	●	4

● = Standardní program

Standardní délky: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
Krátké délky: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend
rovnoměrné délkové zastoupení
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 35 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.
Trhliny	Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovoleno vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.
Zárosty kůry	Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm ² .
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.
Běl	Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB SELECT KOUŘENÝ

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
Trhliny	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB KOUŘENÝ NATURAL/RUSTIKAL

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do velikosti poloviny šířky prkna u max. 50 %, vztaheno na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB PROJEKT NATURAL/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm				●					8
21 mm						●			6

● = Standardní program

Kombinované délky: 853–2.306 mm

Průměrná délka: u 15 mm min. 1.229 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě

u 21 mm min. 1.257 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do velikosti poloviny šířky prkna. Přípustné zatmelené sukové trhliny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 15 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

THERMOJASAN

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●		●				6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky do průměru max. 30 mm.
 Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 5 mm.
 Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany.
 Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovo-
 lené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní
 trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 0,5 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

JASAN SELECT/NATUR

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●		●				6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné pevně srostlé suky do průměru 10 mm.
Trhliny	Přípustné ojedinělé povrchové trhliny (zatemlené). Dovo- lené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení.
Hnědá dřev	Přípustná světle hnědá dřev do ¼ čtvrtiny povrchu prkna.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

JASAN RUSTIKAL

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●		●				6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (z atmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (z atmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ A-KVALITA

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.
Trhliny	Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat. Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max. délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.
Zásmolky	Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm ² a u 20 % počtu kusů.
Zárosty kůry	Přípustné do maximální velikosti 1 cm ² u 10 % počtu kusů.
Dřeň	Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráení nepřipustné.
Napadení škůdci	Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ A/B

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●	●	6
25 mm			●		5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaheno na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmelely. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ A/B DLOUHÁ PODLAHA

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		4
25 mm			●		3

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky do 1 cm ² jsou povoleny. Přípustné černé ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.
Trhliny	Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.
Zásmolky	Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti 2 cm ² a u 25 % počtu kusů.
Zárosty kůry	Přípustné do velikosti 2 cm ² u 25 % z celkového počtu kusů.
Dřeň	Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
Napadení škůdci	Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ B-KVALITA

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.
Trhliny	Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.
Zásmolky	Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm ² a u 35 % počtu kusů.
Zárosty kůry	Přípustné do velikosti 2 cm ² u 30 % z celkového počtu kusů.
Dřeň	Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
Napadení škůdci	Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ INDUSTRIE

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			○		6

○ = na zakázku

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
Trhliny	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
Zásmolky	Přípustné v neomezeném množství.
Zárosty kůry	Přípustné ojediněle.
Dřeň	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
Napadení škůdci	Přípustné ojediněle.
Stálost rozměrů	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE SEVERSKÁ A-KVALITA

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.
Trhliny	Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat. Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max. délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.
Zásmolky	Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm ² a u 20 % počtu kusů.
Zárosty kůry	Přípustné do maximální velikosti 1 cm ² u 10 % počtu kusů.
Dřeň	Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
Napadení škůdci	Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE SEVERSKÁ B-KVALITA

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 35 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm², 30 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřipustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE SEVERSKÁ A/B

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●		6
25 mm			●		5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaženo na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC
možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
Trhliny	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
Zásmolky	Přípustné v neomezeném množství.
Zárosty kůry	Přípustné ojediněle.
Dřeň	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
Napadení škůdci	Přípustné ojediněle.
Stálost rozměrů	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE LIMBA A/B

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
Trhliny	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
Zásmolky	Přípustné v neomezeném množství.
Zárosty kůry	Přípustné ojediněle.
Dřeň	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
Napadení škůdci	Přípustné ojediněle.
Stálost rozměrů	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

JEDLE BEZSUKÁ

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

Šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			○		6

○ = na zakázku

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	V zásadě bezsuká. Přípustné ojediněle bodové suky do velikosti max. 8 mm.
Trhliny	Na pohledové stran v zásadě nepřipustné. Nepřípustné procházející koncové trhliny. Přípustné ojediněle malé vlasové trhliny.
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Dřeň	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráná nepřipustné.
Napadení škůdci	Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			○		6

○ = na zakázku

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné suky ojediněle. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Přípustná max. suková zátka na běžný metr, vztaženo na celkový počet kusů.
Trhliny	Na pohledové stran v zásadě nepřipustné. Nepřípustné procházející koncové trhliny. Přípustné ojediněle malé vlasové trhliny.
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Dřeň	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřipustné.
Napadení škůdci	Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

TŘEŠEŇ NATUR/RUSTIKAL

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 137 mm v případě celoplošného lepení - další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm				●		●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do velikosti poloviny šířky prkna. Přípustné zatmelené sukové trhliny. Přípustné tmavé suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a barevná struktura.

Hnědá dřev

Přípustná bez omezení.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dřeví.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

TŘEŠEŇ SELECT

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 137 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm				●		●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
Trhliny	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené).
Zárosty kůry	Nepřípustné.
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení.
Hnědá dřev	Nepřípustná.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ BEZSUKÝ

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm		●	●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	V zásadě bezsuká. Příпустné ojediněle bodové suky do velikosti max. 5 mm.
Trhliny	Na pohledové straně v zásadě nepřipustné. Nepřipustné procházející koncové trhliny. Příпустné ojediněle malé vlasové trhliny.
Zásmolky	Příпустné max. 2 malé zásmolky na kus do velikosti 3 × 25 mm počtu kusů.
Zárosty kůry	Nepřipustné.
Dřeň	Nepřipustné.
Zabarvení	Příпустné přírodní zbarvení, zamodránání nepřipustné.
Napadení škůdci	Nepřipustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ A-KVALITA

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6
25 mm			●	●	5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být 1
prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.
Trhliny	Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat. Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max. délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.
Zásmolky	Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm ² a u 20 % počtu kusů.
Zárosty kůry	Přípustné do maximální velikosti 1 cm ² , 10 % počtu kusů.
Dřeň	Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
Napadení škůdci	Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ A/B

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm		●	●	●	6
25 mm			●	●	5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. 50 %, vztaheno na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce palubky. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm² u 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce kusu.

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení, zamodrání nepřipustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ A/B DLOUHÁ PODLAHA

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●	●	4
25 mm			●	●	3

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Větší sukové trhliny musí být částečně zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Vypadané suky a hrnové suky do 10 mm² jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm², 25 % z celkového počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN TUZEMSKÝ A-KVALITA

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustné max. 3 zásmolky na kus do velikosti 2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 1 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráení nepřipustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN TUZEMSKÝ A/B

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřipustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ B-KVALITA

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm² a u 35 % počtu kusů.

Zárosty kůry Přípustné do velikosti 2 cm², 30 % počtu kusů.

Dřeň Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Napadení škůdci Nepřípustné.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●		6
25 mm			●	●	5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
Trhliny	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
Zásmolky	Přípustné v neomezeném množství.
Zárosty kůry	Přípustné ojediněle.
Dřeň	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
Napadení škůdci	Přípustné ojediněle.
Stálost rozměrů	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ INDUSTRIE DLOUHÁ PODLAHA

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19,25 mm šroubováním

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●	●	4
25 mm			●	●	3

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
Trhliny	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
Zásmolky	Přípustné v neomezeném množství.
Zárosty kůry	Přípustné ojediněle.
Dřeň	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Zabarvení	Přípustné přírodní zabarvení a zamodránění.
Napadení škůdci	Přípustné ojediněle
Stálost rozměrů	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN TUZEMKÝ INDUSTRIE

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,

1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

OŘECH SELECT

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 10 mm.

Trhliny Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené).
Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).

Zárosty kůry Nepřípustné.

Zabarvení Přípustné přírodní zbarvení.

Běl Přípustná na okraji do 1/10 šířky prkna.

Průběh vláken Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!

OŘECH NATURAL

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 25 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/4 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

FEEL WOOD

MASIVNÍ PODLAHY



Váš Feel Wood dodavatel:

FEEL WOOD GmbH
A-8551 Wernersdorf 57
Rakousko

www.feelwood.at

Serafin Campestrini s.r.o.
Husova 31, 517 24 Borohrádek
Česká Republika

www.secacz.cz
www.feelwood.cz

wood profiles
Seca